

PRODUCT INFORMATION | INFORMATION PRODUIT | PRODUKTDATEN | PRODUCTINFORMATIE

Composition | Composition | Zusammensetzung | Samenstelling

Extruded closed cell polyolefin foam | Mousse polyoléfine extrudée à structure cellulaire fermée | Geschlossenzelliger Polyolefin-Schaumstoff | Geëxtrudeerd polyolefineschuim met gesloten celstructuur

Thickness | Epaisseur | Dicke | Dikte

1,1mm

SIZE & PACKING | DIMENSIONS & EMBALLAGE | ABMESSUNG & VERPACKUNG | FORMAAT & VERPAKKING

Roll format | Format du rouleau | Rollenformat | Rolafmetingen

approx. 12,5m x 1m (12,5m² per roll)

Weight per sqm | Poids au mètre carré | Gewicht pro m² | Gewicht per m²

0,26kg/m²

Weight per roll | Poids par rouleau | Gewicht pro Rolle | Gewicht per rol

3,25 kg/roll

TEST RESULTS | PERFORMANCES TECHNIQUES | TESTERGEBNISSE | TESTRESULTATEN

Inflammability | Classement feu | Brandverhalten | Brandklasse

EN 13501 Bfl-S1

Impact sound reduction in combination with 4,5mm Click LVT | Réduction du bruit de transmission en combinaison avec 4,5mm Click LVT | Reduzierung des Trittschalls in Kombination mit 4,5mm Click LVT | Contactgeluidreductie in combinatie met 4,5mm Click LVT


EN ISO 10140-3 $\Delta L_w = 21\text{dB}$ / $\Delta L_{in} = 10\text{dB}$

Thermal resistance R | Résistance thermique R | Wärmedurchlasswiderstand R | Warmtedoorlaatweerstand R

DIN 52616 0,027m² K/W

Underfloor heating | Chauffage par le sol | Fußbodenheizung | Vloerverwarming

EN 12524 Suitable, max 27° C | Adapté, max 27° C | Geeignet, max 27° C | Geschikt, max 27° C



a division of **ivc group**

Nijverheidslaan 29 8580 Avelgem Belgium T +32 [0]56 653 211 F +32 [0]56 653 229
info@ivcgroup.com www.ivcgroup.com BTW BE 0866.682.231